

CARVÃO CL 4.500
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Granulometria	> 25,4mm	4,50% (+1 ou -1%)
	25,5mm x 6mm	85% (+1 ou -1%)
	< 0,60mm	9,50% (+1 ou -1%)
Poder Calorífico	4.500 kcal/kg (mín.)	
Umidade Total	8,00% (máx.)	
Conteúdo de Enxofre	2,30% (+ ou - 0,30%)	
Conteúdo de Cinzas	44.00% (máx.)	
Conteúdo de Matéria Volátil	20,00% (mín.)	
Conteúdo de Carbono Fixo	36,00% (máx.)	